

weber silicona S

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN

Sellador de silicona de curado acético con fungicida

SOPORTE

Aluminio, vidrios comunes y templados, azulejos, esmaltes.

COMPOSICIÓN

Polímero de silicona de reticulación acética, fungicida.

RENDIMIENTO

Ancho	5/6 mm	7/9 mm	10/12 mm	12/15 mm
Profundidad	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
m lineales	10 m	6 m	4 m	2,7 m

Para anchos de juntas superiores a 16 mm la profundidad debe ser la mitad del ancho.

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de las condiciones en obra.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, óxido, pintura o revestimiento no adherente, entre otros.
- Asegurarse de que se encuentre completamente seca.
- Proteger los bordes de la junta a sellar con cinta adhesiva para un mejor acabado.

MODO DE EMPLEO

- Cortar el extremo del obturador del cartucho y roscar el pico aplicador.
- Cortar la punta del pico a bisel en la sección deseada. Introducir el conjunto en la pistola aplicadora.
- Una vez aplicado, alisar el producto con una espátula. Retirar la cinta antes que el sellador forme película.

OBSERVACIONES

- Formación de película: entre 5 y 15 minutos a temperatura ambiente.
- No pintar ni barnizar.
- Utilizar sobre materiales no porosos.

RECOMENDACIONES

- Antes de utilizar el producto consultar la hoja de seguridad.
- Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 35 °C.
- No aplicar en lugares sometidos al tránsito, para ello utilizar **weber flex PU**.
- No aplicar sobre vidrios laminados, metal corrosible, espejos, superficies pintadas o alcalinas, acrílicos, plásticos a base de polietileno, polipropileno y policarbonato.
- No aplicar en áreas sumergidas en agua.
- No utilizar para el sellado de fachadas de vidrio o cualquier uso que necesite resistencia superficial, para ello utilizar **weber flex PU**.
- Limpie las herramientas con un disolvente orgánico. Una vez curado el material sólo se elimina mecánicamente.

PRESENTACIONES

Cartucho 300 ml en colores Blanco y Transparente.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de película: ente 5 y 15 minutos (a temperatura ambiente).
Tiempo de secado al tacto: entre 15 y 20 minutos.
Dureza Shore A: 25.
Secado: 3 mm cada 24 horas.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.